

检测报告

TEST REPORT

No.: RE82160331-01

样品名称:
Sample Name

小便器

型号/规格
Type/Specification

1311

委托单位:
Applicant

陶瓷品保部

报告日期:
Date

2016年9月26日

厦门卓标厨卫技术服务有限公司检测中心

Zhuobiao(Xiamen) Kitchen&bathroom Technology Service Co.,Ltd. Test Center

检 测 报 告 (首 页)
Test Report (Front Page)

No.: RE82160331-01

Page 1 of 3

样品名称 Sample Name	小便器	型号/规格 Type/Specification	1311
生产单位 Production Company	九牧厨卫股份有限公司	受检单位 Inspected Entity	九牧厨卫股份有限公司
样品状态 Sample State	符合检测要求	样品商标 Sample Trademark	JOMOO
样品数量 Sample Quantity	1 套	生产日期 Production Date	2016 年 8 月 19 日
委托单位 Applicant	陶瓷品保部	委托日期 Consign Date	2016 年 9 月 9 日
委托人 Entrusted by	陈晓玲	电话 Tel	15960014682
检测依据 Testing Basis	《卫生陶瓷》GB 6952-2015; 客户要求。		
检测项目 Testing Item	外观质量、最大允许变形、外形尺寸、进水口内径、水封深度、进水口距墙、存水弯最小通径、坯体厚度、用水量、洗净功能、污水置换、水封回复、冲水装置配套性、吸水率、抗裂性、耐荷重性、连接密封性。		
检测结论 Testing Conclusion	送检的样品此次委托检测项目经检验合格		
备注 Remarks	1、客户自带陶瓷片做吸水率、抗裂性、坯体厚度试验; 2、轻量化产品单件质量不适用于该款产品; 3、使用 8257-15 按键式小便器冲洗阀(可调节用水量)进行功能测试。		
检测日期 Testing Date	2016 年 9 月 19 日~9 月 23 日	签发日期 Issuing Date	2016 年 9 月 26 日

批准:
Approved by:

龙济泉

审核:
Checked by:

王长康

编制:
Made by:

黄一明

龙济泉(中心主任)

检测报告(续页)
Test Report (Continued Page)


No. : RE82160331-01


Page 2 of 3

No.	检测项目 Test Item	技术要求 Technical Requirement	样品编号 Sample No.	检测结果 Testing Result	单项判定 Verdict
1	外观质量	表面釉层分布均匀, 无明显色差及其它。	01	符合	合格
2	最大允许变形	安装面: $\leq 3\text{mm}$		0.3mm	合格
3	外形尺寸	长: $(360 \times \pm 3\%) \text{mm}$		360mm	合格
		宽: $(270 \times \pm 3\%) \text{mm}$		266mm	合格
		高: $(660 \times \pm 3\%) \text{mm}$		660mm	合格
4	进水口内径	进水口直径 $\phi=32$; $(\phi \pm 3) \text{mm}$		29.75mm	合格
5	水封深度	所有带整体存水弯的水封深度 $\geq 50\text{mm}$		62mm	合格
6	进水口距墙	进水口中心至完成墙的距离应不小于45mm		66mm	合格
7	存水弯最小通径	带整体存水弯的小便器, 水道必须能通过直径 23mm 固体球或水道横截面积大于 4.2cm^2 。		$> 23\text{mm}$	合格
8	坯体厚度	卫生陶瓷任何部位坯体厚度 $\geq 6\text{mm}$		10.28mm	合格
9	用水量	静压 0.17MPa、0.55MPa, 平均值 $\leq 3.0\text{L}$		1.18L	合格
10	洗净功能	静压 0.17MPa 下测试, 墨线残留单段最长值 $\leq 13\text{mm}$, 墨线残留总长度值 $\leq 25\text{mm}$		单段: 0mm	合格
				总长: 0mm	合格
11	污水置换	静压 0.17MPa 下测试, 标准稀释率为 100 (1: 100); 小便器稀释率 ≥ 100		符合	合格
12	水封回复	每次水封回复 $\geq 50\text{mm}$		62mm	合格
13	冲水装置配套性	必须配备与该便器配套使用且满足便器功能的定量冲水装置, 并保证其整体密封性。		符合	合格
14	吸水率	高温 $110^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ 烘烤至恒重, 放入沸水煮沸 2h 后, 在原温水中浸泡 20h。试验后瓷质卫生陶瓷产品吸水率平均值 $\leq 0.5\%$		0.04%	合格
15	抗裂性	热水 $110^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ 浸泡 90min 急冷于 $(2 \sim 3)^\circ\text{C}$ 冷水中 5min, 再浸泡在红墨水槽 120min。试样经测试后无釉裂和坯裂	符合	合格	
16	耐重荷性	小便器应能承受 0.22kN 荷重, 测试 10min, 无破裂及严重变形等异常。	符合	合格	
17	连接密封性	供水压力 0.1MPa, 测试 15min 应无渗漏。	符合	合格	

以下空白

The following is left blank.

审核: 
Checked by:

编制: 
Made by:

注意事项

NOTICE

1 报告无本中心“检测报告专用章”无效。

This report is invalid without the seal of special stamp for JGCLTC inspection report.

2 复制报告未重新加盖本中心“检测报告专用章”无效。

The copy of this report is invalid without a new seal of stamp for JGCLTC inspection report on it.

3 报告无编制、审核人和批准人签章无效。

This report is invalid without seal of editor, auditor and approver.

4 报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

5 为了您的利益，对报告若有异议，请于收到之日（以邮戳为准）起十五日内向本中心提出。

For your benefit, If there is any objection against this report, please raise it to JGCLTC within 15 days after receiving this report according to the date of letter stamp.

6 对客户送样的委托检测仅对来样负责。

The results of entrusted test are only suitable for the samples supplied by clients.

联系方式

Contact Information

地址(Add): 福建省南安市仑苍镇登峰工业区 28 号

No.28, Dengfeng Industrial Zone, Luncang Town, Nan'an City, Fujian Province, China

电话(Tel): +86 595 86149999-8369

传真(Fax): +86 595 86149999-8374

邮政(PC): 362304